

STEINEL[®]
GERMANY-HOT AIR GUNS

德國 **司登利**[™]

熱風槍系列

(中文版)

HG-2510ESD
HG-2310LCD HG-2300E/EM
HL-2010E HL-1910E
HL-1810S HL-1610S

說明書



安全認證

ISO 9001

CE



GS TUV



注意:

使用熱風槍前，請閱讀及遵守本說明書內的安全及使用手冊，以免產生意外！
正確使用可發揮熱風槍的更優功能，並提高使用壽命。

中國,香港,澳門總代理:
富星貿易行有限公司

FUSTAR TRADING CO.,LTD.

地址:香港上環干諾道西28號,威勝商業大廈2112室.

電話:(852)2543 3440 傳真:(852)2854 1798

電郵:info@fustar.com.hk 網站:www.fustar.com.hk

使用守則

輕型不銹鋼配咀(適用於所有型號) (Ø34毫米)



編號:070113 平咀(50毫米)
把熱風平均分佈在較細小的面積表面,
用來焊接防水帆布等...



編號:070212 平咀(75毫米)
把熱風集中在較廣闊的面積表面,
用來烘乾,除漆等...




編號:070311 窗咀(50毫米)
在狹小的位置加熱過程中,
避免出現過熱.



編號:070410 窗咀(75毫米)
保護及避免玻璃過熱.



編號:070519 反射咀
焊錫及熱收縮.



編號:073015 寬身反射咀
把熱風均勻分佈

輕型不銹鋼配咀(適用於所有電子熱風槍) (Ø34毫米)



型號: 070618
名稱: 圓咀9毫米
功能: 集中最小風量



型號: 079994
名稱: 焊錫咀9毫米
功能: 焊錫及熱收縮
須與070618接駁使用



型號: 070717
名稱: 圓咀14毫米
功能: 集中一般風量



型號: 070816
名稱: 圓咀20毫米
功能: 集中較大風量



型號: 070915
名稱: 膠焊咀9毫米
功能: 6毫米以下膠焊綫
須與070618接駁使用



型號: 071011
名稱: 膠焊咀20毫米
功能: 焊接防水帆布
須與070618接駁使用



型號: 072117
名稱: 膠管焊咀75毫米
功能: 塑料管子焊接
須與070717接駁使用



型號: 074616
名稱: 焊錫咀14毫米
功能: 焊錫及熱收縮



型號: 074715
名稱: 扁焊咀40毫米
功能: 膠板焊接
須與070717接駁使用

STEINEL®

其它輔助工具及材料



編號:010317
套裝油灰刀



編號:012311
膠帶



編號:074005
出風口保護罩



編號:075408
熱風槍固定架



膠帶



編號:071318
2.4-4.8毫米熱收縮管



編號:071417
4.8-9.5毫米熱收縮管

編號:071318
2.4-4.8毫米熱收縮管
編號:071417
4.8-9.5毫米熱收縮管

低密度聚氯乙稀<軟> 編號:073312
硬聚氯乙稀 編號:073114
軟聚氯乙稀 編號:077213
高密度聚氯乙稀<硬> 編號:071219
聚丙烯 編號:073411
烷基苯磺酸 編號:074210

辨別塑料的方法

塑料

用途

特征

硬聚氯乙稀
(Rigid polyvinyl
Chloride-PVC)

喉管及喉管接件等
(熔接溫度:300°C)

燃燒試驗:被火焰燒焦,自動熄滅
煙霧氣味:辛辣,像鹽酸的味道
落錘試驗:格格聲

軟聚氯乙稀
(Plasticized PVC)

地板鋪設,
牆身塗料及玩具等
(熔接溫度:400°C)

燃燒試驗:滿足煤烟,火焰青黃色
煙霧氣味:辛辣,像鹽酸的味道
落錘試驗:無聲

低密度聚氯乙稀<硬>
(Low-Density Polyethylene
-LDPE<Soft>)

家具用品,電器及膠瓶等
(熔接溫度:250°C)

燃燒試驗:明亮的黃色火焰,滴下來的繼續燃燒
煙霧氣味:跟剛熄滅的蠟燭相似
落錘試驗:聲音低沉

高密度聚氯乙稀<軟>
(High-Density Polyethylene
-HDPE<Rigid>)

絕緣材料及硬膠制品等
(熔接溫度:300°C)

燃燒試驗:明亮的黃色火焰,滴下來的繼續燃燒
煙霧氣味:跟剛熄滅的蠟燭相似
落錘試驗:格格聲

聚丙烯
(Polypropylene)

HT排水管,包裝材料
及電池包蓋等
(熔接溫度:250°C)

燃燒試驗:火焰明亮,中心部分藍色,
滴下來的繼續燃燒
煙霧氣味:石蠟的辛辣味
落錘試驗:格格聲

烷基苯磺酸
(Alkyl Benzene Sulphanete
-ABS)

汽車防撞泵把及膠箱等
(熔接溫度:350°C)

燃燒試驗:煙霧黑色,呈蛋狀
煙霧氣味:有點味甜
落錘試驗:格格聲

中國,香港,澳門總代理:

富星貿易行有限公司

FUSTAR TRADING CO.,LTD.

地址:香港上環干諾道西28號威勝商業大廈2112室

電話:(852)2543 3440 傳真:(852)2854 1798

電郵:info@fustar.com.hk

網站:www.fustar.com.hk